



ЗАЩИТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ СИЛТЭК

ОБЛАДАТЕЛЬ ЕВРАЗИЙСКОГО ПАТЕНТА 200501861 ТУ 2312-002-56215126-2002

**ВОЗМОЖНОСТЬ
НАНЕСЕНИЯ**
при t°C -10 +40

**ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
ПОКРЫТИЯ**
при t°C -60 +450

НАЗНАЧЕНИЕ: Применяется для защиты поверхностей стальных, алюминиевых, кирпичных, бетонных и железобетонных изделий и конструкций, в том числе трубопроводов, газо- и дымоходов, промышленных полов. Подходит для работ по штукатурке, керамике и прочим поверхностям из указанных материалов и их бетонов, эксплуатирующихся в любых атмосферных условиях и климатических зонах, в агрессивных средах, в условиях резких перепадов температур, высокой влажности, в том числе на гидротехнических сооружениях.

ПРИМЕНЕНИЕ: Перед нанесением композиции СИЛТЭК поверхность необходимо извратить от загрязнений и обезжирить. Поверхности металлоконструкций предварительно тщательно очистить от ржавчины, окислов, остатков флюса, сварных брызг и других наслоений, в том числе от всех видов покрытий и грунтовок, за исключением органосиликатных. Очистку поверхностей металлоконструкций производить механическим или химическим способом.

ВАЖНО! Перед применением композицию СИЛТЭК необходимо тщательно перемешивать в таре изготовителя до однородного состояния по всему объёму и исчезновения возможного осадка на дне тары. Нанесение композиции производится традиционными для покрасочной технологии методами: кистью, валиком, пневматическим или безвоздушным напылением, окунанием.

Нанесение покрытия на обрабатываемую поверхность производится не менее чем в два слоя. Каждый последующий слой наносится только после высыхания предыдущего слоя.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

В момент проведения работ необходимо обеспечить тщательное проветривание рабочей зоны. Работники должны использовать газопылезащитные респираторы. При попадании композиции на кожу, немедленно смыть её ацетоном (или аналогичным растворителем) и затем промыть большим количеством воды. Запрещено применять вблизи открытого огня!

ООО «СилТЭК»
195027, Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, 51
лит. Ж, офис 232
siltek@siltekspb.com
www.siltekspb.com
Тел: (812) 380-0192
Тел: (812) 320-0053
Тел: 8 800 500 8293

КОМПОЗИЦИЯ

ЦВЕТ

С-1
СЕРЫЙ

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

28.08.10

НОМЕР ПАРТИИ

12

ГАРАНТИЙНЫЙ
СРОК ХРАНЕНИЯ
12 МЕСЯЦЕВ
СО ДНЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ



ВЕС НЕТТО: 25,0 кг
ВЕС БРУТТО: 26,5 кг

ВСЕ ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ И ЗНАКА СИЛТЭК
ПРИНАДЛЕЖАТ ООО СИЛТЭК И ОХРАНЯЮТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
Тел.: 8 800 500 8293





Колорит

г. Новосибирск
+7 (383) 333-8000
8-800-100-1000
Звонок бесплатный
e-mail: info@kolorit.ru
сайт: kolorit.ru

Колорит
Красная Рыбка

Красная Рыбка
Рыбный комбикорм



Байкальские Краски

Иркутск, ул. Ракинская 18-а
тел.: (3952) 43-69-03, -406-549
E-mail: sibton2008@yandex.ru
www.sibkraska.ru

МАРКА:

Эмаль ПФ-115

ЦВЕТ:

Белый

партия:

91214

дата:

08/2019

БРУТТО:

53,4

НЕТТО:

50